

MR SUPER

Serie C

GAMA ALTA

Tipo: MT

Mortero de reparación ultra-rápido

- Para taponar escapes de agua.
- Para sellado en estructuras hidráulicas de hormigón.
- Para taponar canales, cisternas, etc..

DEFINICIÓN

Mortero técnico de reparación, monocomponente, modificado, tixotrópico, y sin retracción, presentado en forma de polvo, y listo para ser usado con la simple adición de agua.

Características Técnicas:

En polvo:

Densidad aparente: 1,19 g/cm³
Cenizas a 450° C.: 96,79%

Endurecido (test a los 28 días):

- Densidad: 1,65g/ dm³
- Paso de agua: ninguno
- Resistencia flexotracción: 39 daN/Cm²
- Resistencia compresión: 110 daN/ Cm²
- Módulo elasticidad dinámica: 36000 daN/ cm²
- Permeabilidad vapor agua: 0,5(gr/m²h.m.Hg)
- Absorción por capilaridad: 1,6 kg/m²
- Resistencia al fuego: M.O.
- Adherencia: 16 daN/Cm²
- Fraguado: 3' (minutos)
- Fácil aplicación en vertical y horizontal
- Exento de cloruros

Consumo:

Orientativo: 1,4 k/m² y m/m espesor.

Espesor:

1 cmt. a 4 cmt. (2 capas)

Herramientas:

- Llama metálica ó paletina.
- Mezclador espátula.

Composición:

- Cemento gris ó blanco.
- Cargas minerales.
- Resinas.
- Correctores.
- Adyuvantes.

Color:

- Gris.

Envasado:

Sacos de 25 kg.
Palets de 1250 kg.

Conservación:

6 meses en saco cerrado y al abrigo de la humedad y lluvia.



SATINE

Avda. Corts Valencianes nº 26 Bloque 1

46015 VALENCIA

TLF 969 100 100 Y FAX: 969 10 2000 // [email: info@satine.es](mailto:info@satine.es)

NORMAS GENERALES DE APLICACION

AGUA DE ADICION

± 15%,

TIEMPO DE UTILIZACION

± 2' a 3' minutos(se agrega el producto sobre el agua y removiendo con una espátula).

USOS

- Taponado en general de escapes de aguas.
- Fijaciones ultra-rápidas.

RECOMENDACIONES

- Se debe aplicar entre 5° C y 30° C.
- En paredes recalentadas o muy absorbentes, mojarlas previamente.
- No aplicar con vientos secos.
- No aplicar bajo riesgo de lluvia fuerte.
- No aplicar sobre yeso.
- Los soportes deben estar limpios de polvo, grasa, pinturas viejas.
- Sobre hormigones, evitar restos de productos de desencofrado (lavarlos).

Distribuido por:

**LOS MORTEROS TECNICOS SON
LABOR DE ESPECIALISTAS**

NOTA: Los Consejos están dados de buena fe y están basados en los resultados obtenidos de una larga experiencia, y de nuestros tests de laboratorio.-

Como las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control, ninguna responsabilidad puede ser aceptada por nuestra parte por una incorrecta utilización de nuestro producto.

SATINE. se reserva el derecho a realizar cambios en los datos relacionados, siempre que lo considere oportuno, sin previo aviso.